

# 【 物 性 表 】

三協化成産業株式会社  
プラスチックご相談室

	単位	ASTM	ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)
透明性	-	-	-
<b>物理的・機械的性質</b>			
比重	-	D792	1.05-1.21
引張強さ	MPa	D638	23-55
破断時伸び	%	D638	1.5-80
引張弾性率	MPa	D638	1900-2800
圧縮強さ	MPa	D638	45-52
曲げ強さ	MPa	D638	66-96
衝撃強さ(Izot/notch)	J/m	D638	75-640
硬度(ロックウエル)	-	D785	R100-120
硬度(ショア)	-	D2240	-
<b>熱的性質および成形時の性質</b>			
線膨張率	$\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$	D696	6.5-9.5
荷重たわみ温度(1.81MPa)	$^{\circ}\text{C}$	D648	88-107
成形温度(射出成形)	$^{\circ}\text{C}$	-	190-260
成形温度(押出成形)	$^{\circ}\text{C}$	-	-
成形収縮率	%	-	-
<b>電気的性質</b>			
体積抵抗率	$\Omega \cdot \text{cm}$	D257	-
絶縁破壊強さ	kV/mm	D149	14-20
誘電率	$10^6\text{Hz}$	D150	-
耐アーク性	sec	D495	-
<b>化学的性質および燃焼性・吸水性</b>			
耐酸・耐アルカリ性	-	D543	-
耐溶剤性	-	D543	-
燃焼性	mm/min	D635	自消性
吸水率[24h]	重量%	D570	0.2-0.6

\* データは、これを保証するものではありません。

参考としてご覧頂き、ご検討の際は、各材料メーカーの物性情報をご確認下さい。